

# UTHERM Attic L GFB

**Pannello isolante  
per la soffitta**

**Attic L GFB è un pannello isolante PIR con un rivestimento in alluminio multistrato a tenuta di gas. Attic L GFB è finito da un lato con un pannello Gessofibra di 10 mm.**

<b>Applicazioni</b>	Isolamento interno di soffitta	
<b>Descrizione</b>	Polyisocyanurate (PIR) <b>Conducibilità Termica Dichiarata (<math>\lambda_D</math>): 0,022 W/m.K</b> Valore R gessofibra (GFB) : max. 0,031 m <sup>2</sup> .K/W	
<b>Rivestimento</b>	L : alluminio multistrato a tenuta di gas GFB : 10 mm gessofibra da un lato	
<b>Dimensioni</b>	Standard	Net : 1189 x 589 mm Gross : 1200 x 600 mm
<b>Finitura dei bordi</b>	Maschio e femmina a livello di pannello e isolamento	



Attic L GFB : 1200 x 600 mm				
Spessore dell'isolamento [mm]	80 + 10	100 + 10	120 + 10	140 + 10
R <sub>D ISOL</sub> valore [m <sup>2</sup> K/W]	3,65	4,55	5,45	6,40

## PROPRIETÀ TECNICHE

<b>Conducibilità Termica Dichiarata :</b> $\lambda_D$ in conformità con EN 13165:2012+A2:2016	PIR : 0,022 W/m.K GFB : 0,320 W/m.K
<b>Resistenza a compressione al 10% della deformazione :</b> CS(10/Y)150 in conformità con EN 826	$\geq 150$ kPa (1,5 kg/cm <sup>2</sup> )
<b>Resistenza a trazione perpendicolare alle facce</b>	TR80 $\geq 80$ kPa
<b>Stabilità dimensionale</b> 48h, 70°C, 90%RH 48h, -20°C	DS(70,90)3: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 2$ / $\Delta\epsilon_d \leq 6$ DS(-20,-)1: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 1$ / $\Delta\epsilon_d \leq 2$
<b>Deformazione sotto l'azione di compressione e temperatura</b>	DLT(2) $\leq 5\%$
<b>Densità schiuma PIR</b>	32 kg/m <sup>3</sup> $\pm$ 3 kg/m <sup>3</sup>
<b>Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo della schiuma PIR: <math>\mu</math></b>	50-100
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	B-s1, d0 in conformità con EN 13501-1
<b>Assorbimento d'acqua a lungo termine</b>	WL(T)2 in conformità con EN 13165 < 2%



Certificati	
CE	$\lambda$ 0,022 W/m.K
DOP	Utherm Attic L GFB v3

Nr. EX-IT-21-1

Per le condizioni di stock e di consegna, contattare UNILIN, division insulation.

UNILIN, division insulation - Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem - T +32 56 73 50 91 - F +32 56 73 50 90  
E export.insulation@unilin.com - W www.unilininsulation.it - H.R Kortrijk 87153 - VAT BE 0405 414 072