

UTHERM Attic L OSB

Isoleringskiva
för efterisolering
av vindar

Attic L OSB är en högpresterande, styv isoleringskiva av PIR-skum belagd på båda sidor med gastät aluminiumkompositfolie. Attic L OSB är på ena sidan belagd med en 12 mm tjock OSB-skiva.

Användningsområde Isolering och efterbehandling i en skiva för efterisolering av vind

Isolering Polyisocyanurat (PIR)
Deklarerat lambda-värde (λ_D):
0,022 W/m.K
R-värde OSB-skiva (OSB) :
max. 0,092 m².K / W

Ytskikt L : gastät aluminiumkompositfolie
OSB : 12 mm OSB-skiva på ena sidan

Mått Standard Netto : 1189 x 600 mm
Brutto : 1200 x 613 mm

Kanter Spontade kanter



Total tjocklek [mm]	R _{D ISOL CB} värde [m ² K/W] CE	Isolerings tjocklek [mm]	Tjocklek CB [mm]	Boards per pall	m ² per pall	vikt [kg/pcs]	m ² full lastbil [= 44 pal.]	I lager	på begäran*
Attic L OSB: 1200 x 613 mm									
40 + 12	1,90	40	12	46	33,84	6,25	1.488,96		✓
50 + 12	2,35	50	12	40	29,42	6,50	1.294,48		✓
60 + 12	2,80	60	12	34	25,01	6,75	1.100,44		✓
80 + 12	3,70	80	12	26	19,13	7,20	841,72	✓	
100 + 12	4,60	100	12	20	14,71	7,70	647,24	✓	
120 + 12	5,50	120	12	18	13,24	8,15	582,56		✓
140 + 12	6,45	140	12	14	10,30	8,60	453,20		✓
160 + 12	7,35	160	12	12	8,83	9,10	388,52		✓

* Minsta orderkvantitet och särskilda villkor enligt överenskommelse

TEKNISKA EGENSKAPER

Värmeledningsförmåga: λ_D enligt EN 13165:2012+A2:2016	PIR : 0,022 W/m.K OSB : 0,130 W/m.K
Kompressionsstyrka vid 10% deformation: CS(10/Y)150 enligt EN 826	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm ²)
Draghållfasthet, längdriktning	TR80 ≥ 80 kPa
Formstabilitet vid specificerad temperatur och luftfuktighet 48h, 70°C, 90%RH 48h, -20°C	DS(70,90)3: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 2$ / $\Delta\epsilon_d \leq 6$ DS(-20,-)1: $\Delta\epsilon_{l,b} \leq 1$ / $\Delta\epsilon_d \leq 2$
Deformation vid viss belastning och temperatur	DLT(2) $\leq 5\%$
Densitet, PIR-skum	32 kg/m ³ \pm 3 kg/m ³
Vattenångmotstånd, PIR-skum (μ)	50-100
Brandklassning	D-s1, d0 enligt EN 13501-1
Långsiktigt vattenabsorption	WL(T)2 enligt EN 13165 < 2%



Intyg	
CE	λ 0,022 W/m.K
DOP	Utherm Attic L OSB v3

Nr. EX-SE-21-1

För lager- och leveransvillkor: kontakta UNILIN, division insulation.

UNILIN, division insulation - Waregemstraat 112 - B-8792 Waregem - T +32 56 73 50 91 - F +32 56 73 50 90
E info.insulation@unilin.com - W www.unilininsulation.com - H.R Kortrijk 87153 - VAT BE 0405 414 072